

S BOND HYBRID

Popis

S BOND HYBRID je profesionálny jednozložkový lepiaci a tesniaci tmel s univerzálnym použitím. Neobsahuje izokyanáty, silikóny ani rozpúšťadla, je neutrálny a bez zápachu. Po aplikácii tmel tuhne atmosférickou vlhkosťou do podoby pevného gumového tesnenia.

Oblasť použitia

S BOND HYBRID vytvára vysoko odolné, pevné a elastické spoje s maximálnou celkovou deformáciou spoja 20 %. Používa sa na tesnenie a lepenie ako v interiéroch, tak i pre exteriérové aplikácie v stavebníctve, na vibračné a pohyblivé konštrukcie, v kamiónoch, autobusoch, prívesoch, automobilovom, sanitárnom a priemyselnom sektore. Používa sa na lepenie skla, zrkadiel, kovov, umelých hmôt, glazovaných povrchov, porcelánu, smaltu, polystyrénu, PU, PVC, nerez ocele, hliníka, lakovaného dreva, betónu, prírodného kameňa alebo kože. S BOND HYBRID bol certifikovaný inštitútom ISEGA pre použitie v potravinárskych prevádzkach. Jedná sa hlavne o škárovanie stien, lepenie dlaždičiek, tmelenie podlahových plôch, tmelenie a lepenie výrobných segmentov atď.

Výhody

- Vysoká príľnavosť
- Možno pretrieť vodou riediteľnými i syntetickými farbami
- Je ho možné použiť na suché i mokré povrchy
- Nezmršťuje sa a neobsahuje rozpúšťadla
- Odolný UV žiareniu, poveternostným vplyvom, slanej vode i hubám
- Schválený ISEGA pre použitie v potravinárskych prevádzkach

Návod na použitie

- Lepený povrch musí byť čistý, zbavený mastnoty, prachu, špiny a ďalšieho znečistenia. Najlepšieho odmastenia dosiahnete výrobkom SOFT CLEAN. Odrežte špičku tuby a naskrutkujte trysku. Trysku odrežte pod uhlom 45° na potrebnú dĺžku.
- Pri práci s termoplastami (TPO) sa doporučuje pred lepením použiť výrobok EASY PRIMER.
- Pri nízkych okolitých teplotách použite výrobok MULTI SPEED PRIMER.
- Zvyšky a nástroje je možné vyčistiť výrobkom SOFT CLEAN.

Fyzikálne vlastnosti

Zápach/vôňa	Žiadna	Celková maximálna deformácia (ISO 9040)	20 %
Vzhľad	Biely, šedý, čierny	Elastické obnovenie	> 60 %
Hustota	1,57 g/cm ³ pri 20 °C	Predĺženie do pretrhnutia (DIN 53504)	250 %
Zmrštenie	+/- 1 %	Tvrdosť	50 Shore A (DIN 53505)
Teplota aplikácie a povrchu pri aplikácii	+5 °C až +40 °C	Teplotná odolnosť	-40 až +100 °C, krátkodobo 120 °C
Doba vytvrdnutia (pri 23 °C, 55 % RV)	2 mm/24 hod, vytvorenie šupky 10 min	Pevnosť v ťahu	2,2 N/mm ² (DIN 53504)
Prehlásenie o vlastnostiach CE	EN 15651-1 Časť 1: Fasády – 20HM	Pevnosť v strihu	0,9 N/mm ²



S BOND HYBRID

Balenie

S BOND HYBRID je dodávaný v 290 ml kartušiach. K vytlačaniu použite profesionálnu vytlačiaciu pištoľ ALU GUN, obj. č. 15264.

EASY PRIMER je dodávaný v 500 ml spreji, obj. č. 16908.

MULTI SPEED PRIMER je dodávaný v 500 ml balení, obj. č. 15112. K 500 ml nádobe je možné objednať rozprašovací hlavicu, obj. č. 15250.

Poznámka pre užívateľa

Nie je vhodný na lepenie PC, PP, PE, PTFE, PMMA, neoprénu, mäkkých plastov a bitúmenu. Pred lepením doporučujeme otestovať príľnavosť a kompatibilitu lepeného materiálu.

Skladovanie

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti.

Pri skladovaní medzi +5 až +25 °C má výrobok trvanlivosť minimálne 18 mesiacov.

Zdravie a bezpečnosť

Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov. Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov S BOND HYBRID, EASY PRIMER alebo MULTI SPEED PRIMER.

